

Technical data sheet

MAGNUM H60

CE 0123

Lega dentale a base di Cobalto per protesi scheletrate, tipo 5
 Kobaltbasis Zahnlegierung für Modellguß, Typ 5
 Cobalt based dental alloy for prostheses, type 5
 Alliage dentaire à base de cobalt pour prothèses, type 5
 Aleación dental de cobalto para prótesis dentaria móvil, tipo 5
 Stop dentystyczny do protez szkieletowych na bazie Kobaltu, typ 5
 Kobaltalapú fogászati ötvözet fémlemezes protézishez, 5 típusú

Composizione chimica percentuale (m/m) Zusammensetzung - Composition - Composition - Composición Skład chemiczny w procentach (m/m) - Vegyi összetétel százalékban (m/m)	
Co	63
Cr	29
Mo	6,5
Altri - Sonstige - Others - Divers - Otros - Inne - Egyéb	C, Si, Fe, Mn

Proprietà fisiche e meccaniche Physicalische und Mechanische Eigenschaften - Physical and mechanical features Caractéristiques mécaniques et physiques - Características mecánicas y físicas Właściwości fizyczne i mechaniczne - Fizikai és mechanikai jellemzők	
Carico unitario di snervamento Dehngrenze - Yield load strength - Limite élastique - Carga de dilatación Obciążenie jednostkowe płynięcia - Húzószilárdság	546 MPa
Carico unitario massimo Höchstbelastung - Maximum load strength - Charge unitaire maximal Cargo unitario maximo - Maksymalne obciążenie jednostkowe - Maximális Terhelés	658 MPa
Allungamento percentuale a rottura Dehnung - Percentage elongation at fracture - Allongement - Dilatación Wydłużenie w procentach po zerwaniu - Szakadó nyúlás	5,8 %
Modulo di elasticità Elastizitätsmodul - Modulus of elasticity - Module d'élasticité - Módulo de elasticidad Moduł sprężystości - Rugalmassági modulus	209 GPa
Densità Dichte - Density - Densité - Densidad - Gęstość - Sűrűség	8,3 g/cm ³
Temperatura di solidus-liquidus Schmelzbereich - Solidus-liquidus temperature - Température de solidus-liquidus Temperatura en sólido-líquido - Temperatura topienia-odlewania - Olvadási hőintervallum	1321-1407 °C
Durezza Vickers Vickershärte - Vickers hardness - Dureté Vickers - Solidez Vickers Twardość Vickersa - Vickers keménység	394 HV10
Rilascio di joni in 7 giorni Percentage of ions release after 7 days	0.6 µg/cm ²